

GRES GRES GRAUWACKE

PROVENANCE - HERKOMST	Belgique - België
MASSE VOL. - VOL.MASSA	2621 kg/m³
POROSITÉ - POROSITEIT	1,64%
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION - DRUKSTERKTE	236 N/mm²
USURE CAPON - SLIJTSTERKTE	15,5 mm
GÉLIVITÉ - VORSTBESTENDIGHEID	nulle - volledig



MOSAIQUE | MOSAIK

FORMAT FORMAAT	ÉPAISSEUR DIKTE	M²/T	PCS/M² ST/M²
7 x 9	7~9	6,5	110
9 x 11	9~11	5,5	83
10 x 12	10~12	4,5	70



OBLONG | LANGWERPIG

FORMAT FORMAAT	ÉPAISSEUR DIKTE	M²/T	PCS/M² ST/M²
8 x 14	10~14	4,5	74
10 x 16	11~14	3,7	53
13 x 20	12~15	3,5	34



CARRÉ | VIERKANT

FORMAT FORMAAT	ÉPAISSEUR DIKTE	M²/T	PCS/M² ST/M²
13 x 13	12~14	4	51
15 x 15	12~15	3,5	39
18 x 18	14~18	3	28



PLATINE

FORMAT FORMAAT	ÉPAISSEUR DIKTE	M²/T	PCS/M² ST/M²
12 x 12	6~12	6,5	59
14 x 14	6~12	6	44
16 x 16	6~12	6	35

SCIE | GEZAAGD

FORMAT FORMAAT	ÉPAISSEUR DIKTE	M²/T	PCS/M² ST/M²
15 x 15	6~8	7	39
15 x 15	9~12	4,8	39
13 x 20	6~8	7	34
13 x 20	9~12	4,8	34
15 x 30	6~8	7	20
15 x 30	12~15	3,5	20