



**GRANIT SEUDOIS  
ZWEEDS GRANIT  
SCHWEDISCHER GRANIT**

PROVENANCE - HERKOMST	Suède - Zweden
MASSE VOL. - VOL.MASSA	2650 kg/m <sup>3</sup>
POROSITÉ - POROSITEIT	0,20%
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION - DRUKSTERKTE	280 N/mm <sup>2</sup>
USERE CAPON - SLIJTSTERKTE	-
GÉLIVITÉ - VORSTBESTENDIGHEID	nulle - volledig



**MOSAIQUE | MOSAIK**

FORMAT FORMAAT	ÉPAISSEUR DIKTE	M <sup>2</sup> /T	PCS/M <sup>2</sup> ST/M <sup>2</sup>
9 x 11	8~10	5,5	83



**CARRÉ | VIERKANT**

FORMAT FORMAAT	ÉPAISSEUR DIKTE	M <sup>2</sup> /T	PCS/M <sup>2</sup> ST/M <sup>2</sup>
13 x 13	12~14	4	51
15 x 15	12~15	3,5	39



**OBLONG | LANGWERPIG**

FORMAT FORMAAT	ÉPAISSEUR DIKTE	M <sup>2</sup> /T	PCS/M <sup>2</sup> ST/M <sup>2</sup>
11 x 17	12~15	3,5	46
14 x 20	12~15	3,3	32
14 x 20	2~4	11	32



**SCIE | GEZAAGD**

FORMAT FORMAAT	ÉPAISSEUR DIKTE	M <sup>2</sup> /T	PCS/M <sup>2</sup> ST/M <sup>2</sup>
14 x 20	6~8	6,6	32
14 x 20	9~12	4,6	32
15 x 30	6~8	6,6	20
15 x 30	12~15	3,3	20