

**PIERRE BLEUE  
BLAUWE STEEN  
BLAUSTEIN**



|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| PROVENANCE - HERKOMST                     | Belgique - België |
| MASSE VOL. - VOL.MASSA                    | 2687 kg/m³        |
| POROSITÉ - POROSITEIT                     | 0,36%             |
| RÉSISTANCE À LA COMPRESSION - DRUKSTERKTE | 157,9 N/mm²       |
| USERE ÇAPON - SLIJTSTERKTE                | 18,8 mm           |
| GÉLIVITÉ - VORSTBESTENDIGHEID             | nulle - volledig  |



**CARRÉ | VIERKANT**

| FORMAT<br>FORMAAT | ÉPAISSEUR<br>DIKTE | M²/T | PCS/M²<br>ST/M² |
|-------------------|--------------------|------|-----------------|
| 12 x 14           | 12~14              | 3,7  | 51              |
| 14 x 16           | 12~15              | 3,5  | 39              |



**SCIÉ | GEZAAGD**

| FORMAT<br>FORMAAT | ÉPAISSEUR<br>DIKTE | M²/T | PCS/M²<br>ST/M² |
|-------------------|--------------------|------|-----------------|
| 8 x 10            | 5~6                | 9    | 101             |



**SCIE | GEZAAGD**

| FORMAT<br>FORMAAT | ÉPAISSEUR<br>DIKTE | M²/T | PCS/M²<br>ST/M² |
|-------------------|--------------------|------|-----------------|
| 14 x 16           | 6~8                | 7    | 39              |
| 14 x 16           | 9~12               | 4,8  | 39              |
| 15 x 30           | 6~8                | 7    | 20              |
| 15 x 30           | 12~15              | 3,5  | 20              |



**CLIVÉ | GEKNIPT**

| FORMAT<br>FORMAAT | ÉPAISSEUR<br>DIKTE | M²/T | PCS/M²<br>ST/M² |
|-------------------|--------------------|------|-----------------|
| 8 x 10            | 8~10               | 6,5  | 101             |